

# Cover up 240

## GEOMEMBRANA SISTETICA IN POLIETILENE RINFORZATO

Coperture e soluzioni impermeabilizzanti per utilizzi di ogni tipo, macchinari, materiali, raccolta acque, camping, ecc.

### COMPOSIZIONE

Membrana disponibile nei colori verde, azzurro, bianco ed arancione, prodotta con una tripla spalmatura in polietilene a bassa densità (LPDE) e rinforzata con un'armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE)

### SPECIFICHE TECNICHE CERTIFICATE

CARATTERISTICHE	VALORI	METODI DI PROVA
Massa areica	240 (g/m <sup>2</sup> )	UNI EN 1849-2
Spessore nominale	0,4 (mm)	UNI EN 1849-2
Resistenza a trazione (L)	1061 (N/50mm)	UNI EN ISO 1421
Resistenza a trazione (T)	1000 (N/50mm)	UNI EN ISO 1421
Deformazione al carico massimo (L)	18,0 (%)	UNI EN ISO 1421
Deformazione al carico massimo (T)	18,1 (%)	UNI EN ISO 1421
Resistenza al punzonamento statico	2,72 (kN)	UNI EN ISO 12236
Resistenza al taglio delle giunzioni	553 (N)	UNI EN ISO 12317-2
Resistenza alla temperatura	-30° ≤ T°C ≤ 70°	
Resistenza agli UV	stabilizzata 5%	
Tenuta liquidi	<10 <sup>-6</sup> (m <sup>3</sup> m <sup>-2</sup> d <sup>-1</sup> )	UNI EN 14150
Tenuta ai gas	<40-10 <sup>6</sup> (m <sup>3</sup> m <sup>-2</sup> m <sup>-1</sup> )	ASTM D 1434
Resistenza agli agenti atmosferici	Variazione del carico di rottura ed allungamento a trazione ≤ 25%	UNI EN 14575
Resistenza all'ossidazione	Variazione del carico di rottura e allungamento a trazione ≤ 25%	UNI EN 14575
Manti disponibili in lunghezza 1 ≤ L ≤ 200 (m)	Lunghezze (l) disponibili 1 ≤ l ≤ 20 (m)	Larghezza (l) disponibili 21 ≤ l ≤ 50 (m)

I dati tecnici sopra indicati sono riportati dalle prove di laboratorio, con tolleranza 10%.

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi derivanti dalla normative CEE 79/831, e successivi aggiornamenti, sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi. I dati tecnici indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, sono a titolo indicativo e suscettibili di modifiche. I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Rev. 10 Febbraio 2017